

Ред. број	Елементи контроле	Методe контроле	Јед. мјере	Вриједност	Дозвољено одступање
1.	Сировински састав: памук полиестер антистатик	EN ISO 1833-11	%	34% 65% 1%	± 3% - -
2.	Преплетај	ISO 3572		Кепер 3/1	-
3.	Густина жица - основа - потка	EN 1049/2	ж/1 cm	Основа 35 Потка 32	± 5%
4.	Површинска маса	ISO 12127 метода 5	g/m ²	220	± 5%
5.	Прекидна сила - основа - потка	ISO 13934-1 2013:	N	950 900	± 3%
6.	Размицање шавова	ISO 13936 2004	на дејство силе од 80 N	Основа 1 mm Потка 1 mm	-

7.	Водоодбојност	EN 24920	ISO 10	5	
8.	Постојаност обојења на: - прање на 60 °C - трење мокро/суво - на дејство воде - пеглање - хемијско чишћење - свјетлост	ISO 105-C06:2010 ISO 105X12:2001 ISO 105-E01:2013 ISO 105X11:1998 ISO 105X05:1994 ISO 105 B02:2004	оцјена оцјена оцјена оцјена оцјена оцјена	4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4	